

ZAŁĄCZNIK

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI:

Lp.	Nazwa środka	Właściwości cechujące środek zastępczy
1	KEIM TURADO	Uniwersalny tynk cienkowarstwowy z dodatkiem włókien zbrojeniowych, stosowanym do renowacji we wnętrzach i na zewnątrz. Kolor bardzo jasny, prawie biel. Powinien odpowiadać kategorii zapraw GP CS II zg. z PN EN 998-1. Dane techniczne: — wytrzymałość na ściskanie: CS II (ok. 4 N/mm ²) — uziarnienie: 0–1,0 mm — kolor: bardzo jasny, naturalna biel — podciąganie kapilarne wody: W1 (zg. z PN EN 998-1)
2	KEIM SOLIPRIM	Silikatowy środek gruntujący do wnętrza, na bazie kombinacji spoiw hydrozolu i zolu krzemionkowego. Służy do: – Wyrównywania różnorodnej chłonności podłoży mineralnych i organicznych, starych, wytrzymałych powłok lub podłoży mieszanych – Utrwalania i wzmacniania podłoży kredujących lub piaszczących się – Zapewnienia jednolitej optyki kolejnych warstw, w szczególności w przypadku trudnych warunków oświetleniowych. Dane techniczne: – Ciężar właściwy: ok. 1,0-1,1 g/cm ³ – Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza: Sd < 0,01 m – Odczyn pH: ok. 9 – Zaw. części organicznych: < 5 %
3	KEIM INNOSTAR	Farba zolowo-krzemianowa do wnętrza; zg. z PN EN 13 300 Szczegóły produktu: – Bezwonny – Łatwy w aplikacji – Wysoka paroprzepuszczalność – Niski stopień naprężenia – Przyjazny dla środowiska – Aksamitnie matowa powierzchnia – Nie zawiera rozpuszczalników i środków zmiękczających – Niepalny – Odporny na pleśń dzięki naturalnej alkaliczności Dane materiałowe: – Sd ≤ 0,01 m – Ciężar właściwy: ok. 1,4 – 1,6 g/cm ³ – Zaw. części organicznych < 5% Dane techniczne wg. PN-EN 13300: – Połysk przy 85°: głęboki mat (wg ISO 2813) – Odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 (wg ISO 11998) – Max wielkość ziarna: drobna (<100 µm) (wg. EN 21524)
4	KEIM INNOTOP -GROB	Szlamująca farba zolowo-krzemianowa do wnętrza; zg. z PN EN 13 300 Bardzo dobre właściwości kryjące – Doskonałe właściwości nakładania – Ekonomiczny w użyciu – Wysoka paroprzepuszczalność – Niepalny – Niski skurcz – Przyjazny dla środowiska – Nie zawiera rozpuszczalników ani zmiękczaczy (plastyfikatorów) – Antyalergiczny Dane techniczne: – Udział cz. organicznych: < 5 % – Ciężar właściwy: ok. 1,40–1,8 g/cm ³ – Odczyn pH: ok. 11 – Sd ≤ 0,01 m