

ZAŁĄCZNIK

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI:

Lp.	Nazwa środka	Właściwości cechujące środek zastępczy
1	KEIM TURADO	Uniwersalny tynk cienkowarstwowy z dodatkiem włókien zbrojeniowych, stosowanym do renowacji we wnętrzach i na zewnątrz. Kolor bardzo jasny, prawie biel. Powinien odpowiadać kategorii zapraw GP CS II zg. z PN EN 998-1. Dane techniczne: — wytrzymałość na ściskanie: CS II (ok. 4 N/mm ²) — uziarnienie: 0–1,0 mm — kolor: bardzo jasny, naturalna biel — podciąganie kapilarne wody: W1 (zg. z PN EN 998-1)
2	KEIM SOLIPRIM	Silikatowy środek gruntujący do wnętrza, na bazie kombinacji spoiw hydrozolu i zolu krzemionkowego. Służy do: — Wyrównywania różnorodnej chłonności podłoża mineralnych i organicznych, starych, wytrzymałych powłok lub podłoży mieszanych — Utrwalania i wzmacniania podłoża kredujących lub piaszczących się — Zapewnienia jednolitej optyki kolejnych warstw, w szczególności w przypadku trudnych warunków oświetleniowych. Dane techniczne: — Ciężar właściwy: ok. 1,0-1,1 g/cm ³ — Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza: Sd < 0,01 m — Odczyn pH: ok. 9 — Zaw. części organicznych: < 5 %
3	KEIM INNOSTAR	Farba zolowo-krzemianowa do wnętrza; zg. z PN EN 13 300 Szczegóły produktu: — Bezwonny — Łatwy w aplikacji — Wysoka paroprzepuszczalność — Niski stopień naprężenia — Przyjazny dla środowiska — Aksamitnie matowa powierzchnia — Nie zawiera rozpuszczalników i środków zmiękczających — Niepalny — Odporny na pleśń dzięki naturalnej alkaliczności Dane materiałowe: — Sd ≤ 0,01 m — Ciężar właściwy: ok. 1,4 – 1,6 g/cm ³ — Zaw. części organicznych < 5% Dane techniczne wg. PN-EN 13300: — Połysk przy 85°: głęboki mat (wg ISO 2813) — Odporność na szorowanie na mokro: klasa 1 (wg ISO 11998) — Max wielkość ziarna: drobna (<100 µm) (wg. EN 21524)
4	KEIM INNOTOP -GROB	Szlamująca farba zolowo-krzemianowa do wnętrza; zg. z PN EN 13 300 Bardzo dobre właściwości kryjące — Doskonałe właściwości nakładania — Ekonomiczny w użyciu — Wysoka paroprzepuszczalność — Niepalny — Niski skurcz — Przyjazny dla środowiska — Nie zawiera rozpuszczalników ani zmiękczaczy (plastyfikatorów) — Antyalergiczny Dane techniczne: — Udział cz. organicznych: < 5 % — Ciężar właściwy: ok. 1,40–1,8 g/cm ³ — Odczyn pH: ok. 11 — Sd ≤ 0,01 m