

		Komponenty	Zużycie teoretyczne	Grubość
WARSTWA GRUNTUJĄCA	Impregnat	Tetrapur 25/ Tetrapur 25A	0,20 kg/m ²	-
WARSTWA PODKŁADOWA	Mata gumowa	Tetrapur 154 (Tetrapur 144)	2,0 kg/ m ²	40 mm
		Granulat SBR 2-6 mm	20,50 kg/ m ²	
WARSTWA UŻYTKOWA	Mata gumowa	Tetrapur 154/ Tetrapur 144/ Tetrapur 144UV*	1,62 kg/ m ²	10 mm
		Granulat EPDM 1-3,5 mm	9,00 kg/ m ²	

*Klej odporny na promieniowanie UV dla kolorów wrażliwych m.in.. (RAL 6011; RAL7042; RAL9010; RAL 5012; RAL5015; RAL5018; RAL4008)

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana „in situ” (bezpośrednio na placu budowy).

- Łączna grubość nawierzchni: 50 mm
- Kolor nawierzchni uzależniony od zamawiającego.

Zastosowanie

- Place zabaw

Nawierzchnia posiada:

- Współczynnik HIC – 1,5m
- parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 1177+AC:2019-04
- atest higieniczny PZH

Komponenty niezbędne do wykonania nawierzchni

- TETRAPUR 25/25A – impregnat
- TETRAPUR 154 – jednoskładnikowy klej
- TETRAPUR 144 – jednoskładnikowy klej
- TETRAPUR 144UV – jednoskładnikowe klej odporny na UV
- Granulat EPDM 1-3,5 mm
- Granulat SBR 2-6 mm

Użytkowanie i konserwacja nawierzchni

TETRAPUR PZ 50 stanowi jednorodną nawierzchnię, którą łatwo utrzymać w czystości. Powierzchnię należy zmywać w celu usunięcia śmieci, liści, itp. Okresowo myć wodą pod ciśnieniem. W celu zachowania właściwego stanu higienicznego, nie częściej niż raz w roku można zastosować środki biobójcze (zgodnie z instrukcją użytkowania, po uprzedniej konsultacji z producentem systemu), aby usunąć ewentualne mchy i grzyby. W przypadku konieczności wykonania napraw stosuje się materiały i technologie jak do wykonania nawierzchni pierwotnej. Nie używać rozpuszczalników do czyszczenia powierzchni, gdyż może to doprowadzić do jej uszkodzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z producentem.

Zalecane podbudowy (według projektu budowlanego):

betonowa
asfaltobetonowa
warstwa mineralna

